

## **Charakteristika**

ENCANTO je specialni vodouředitelny dekorativni natěr, který vytváří jedinečný metalický efekt. Kovově zbarvené odlesky se mění s úhlem dopadu světla na stěnu a vytváří dojem, jakoby celá stěna byla pokryta sametem s metalickým efektem. Rozehrava tony kovového třpytu a vytváří magický efekt, který by bylo jinak velmi složité dosáhnout. Spojuje krásu starých technik s moderním výrobkem. Nanašení natěru ENCANTO je jednoduché, snadné a rychle, bez problémů. Díky svému složení je určen pro použití v interierech moderních i tradičních, povrchům dodává magický metalický vzhled. Výrobek je paropropustný, bez zápachu, netoxický, nehořlavý a šetrný k lidem a životnímu prostředí.

## **Použití**

Dekorace interierových povrchů.

## **Příprava povrchu**

Z již natíraných stěn oškrábeme staré nesoudržné natěry, odstraníme případně odlupující se části a provedeme vyspravení povrchu. Na staré nebo sprašující povrchy doporučujeme nanést vrstvu penetračního natěru CRILUX nebo NEOFIX firmy Oikos. Nové stěny musí být řádně vyzrálé a suché, zbavené případného prachu a nečistot.

- Pro vytvoření matovějších efektů ENCANTA použijeme pro báze Gold, Silver nebo Grey jako podkladní natěr FONDO MURALES firmy Oikos v jedné nebo dvou vrstvách.

- Pro vytvoření efektů ENCANTO DESIGN nanese se jako podkladní natěr dvě vrstvy ULTRASATEN OPACO bílé nebo barevné dle odstínu Encanta

## **Aplikační metoda**

Na připravený podklad aplikujeme ENCANTO pomocí španělského štětce firmy Oikos (štětec s dlouhým vlasem). ENCANTO nanašíme nerovnoměrně "kříživými" tahy štětce po celé ploše. V místech s menší silou vrstvy vzniká při vysychání požadovaný metalický efekt. Pro dosažení více homogenního vzhledu s jemnějšími nuancemi,

aplikujte ENCANTO ve dvou vrstvách, ředěné 20% vody. Mezi natěry vyčkejte nejméně 4 hodiny. U varianty ENCANTO DESIGN aplikujeme na podkladní natěr

Ultrasaten opaco material Encanto stejným způsobem a volbou odlišných odstínů Ultrasatenu a Encanta vznikne kontrastní metalický efekt (viz vzorkovnice Encanto

Design). Pro vytvoření třpytíveho efektu přidejte výrobek Decorglitter do materialu Encanto. Kromě klasických efektů lze vytvořit i mnoho netradičních dekorací, pomocí dalších barev a nářadí:

## **Technika Guanto in Spugna ( houbová rukavice )**

Na hladký povrch s podkladním natěrem Ultrasaten Opaco naneste Encanto tradiční metodou, po zaschnutí naneste Imperium firmy Oikos zředěné 10-15% vody specialní

houbovou rukavicí (art.115) ve směru tahů štětce, jemný nanos zvýší metalický efekt. Pro vytvoření třpytíveho efektu přidejte výrobek Decorglitter do materialu Imperium.

Vydatnost: ENCANTO 6 - 8 m<sup>2</sup>/ lt, IMPERIUM 12 - 14 m<sup>2</sup>/ lt

## **Technika Millerighe ( kartač Millerighe )**

Na hladký povrch s podkladním natěrem Ultrasaten Opaco naneste neředěný material Encanto vertikálně nebo horizontálně štětcem a potom ve stejném směru

použijte kartač Millerighe (art.133) . Po uschnutí je možné naaplikovat Imperium, zředěné 25% vody, lakovacím valem (art. A04) . Aplikací této poslední vrstvy

ve stejném směru sjednotíte strukturu Encanta a zvýšíte metalický efekt. Pro vytvoření třpytíveho efektu přidejte výrobek Decorglitter do materialu Imperium.

Vydatnost: ENCANTO 6 - 8 m<sup>2</sup>/ lt, IMPERIUM 12 - 13 m<sup>2</sup>/ lt

## **Technika Millerighe incrociato ( kartač Millerighe křížem )**

Na hladký povrch s podkladním natěrem Ultrasaten Opaco naneste neředěný Encanto štětcem v horizontálním směru a následně ve stejném směru proje

kartačem Millerighe (art.133). Po uschnutí opakujte aplikační postup ve vertikálním směru. Po uschnutí je možné nanést Imperium, zředěné 25% vodou, lakovacím valečkem (art. A04). Aplikací této poslední vrstvy ve stejném směru sjednotíte strukturu Encanta a zvýšíte metalický efekt. Pro vytvoření třpytíveho efektu přidejte výrobek Decorglitter do materialu Imperium.

Vydatnost: ENCANTO 3 - 3,5 m<sup>2</sup>/ lt, IMPERIUM 12 - 14 m<sup>2</sup>/ lt

#### **Technika Pennello ( štětec )**

Naneste základní vrstvu Bimax 03 nebo Bimax 07 štětcem do kříže pro vytvoření antickeho efektu. Nasledně naneste Encanto zředěné 15-20% stejnou technikou štětcem do kříže, čímž vytvoříte jemnou strukturu antickeho efektu s kovovými odlesky. Pro vytvoření třpytíveho efektu přidejte výrobek Decorglitter do materialu Encanto.

Vydatnost: ENCANTO 6 - 9 m<sup>2</sup>/ lt, BIAMAX 03 4 - 4,5 m<sup>2</sup>/ lt, BIAMAX 07 3,5 - 4 m<sup>2</sup>/ lt

#### **Dokončení a ochrana**

Pro vyšší ochranu Encanta použijte speciální ochranný transparentní lak IGROLUX nebo WATINS LUX firmy Oikos. Pro vytvoření brilantního třpytíveho efektu přidejte do ochranného laku výrobek Decorglitter.

#### **Technické údaje pro aplikaci**

Ředění: 5 - 20% vodou dle požadovaného efektu

Vydatnost: 6 - 9 m<sup>2</sup>/l dle absorpce povrchu a dle efektu

Aplikační nářadí: španělský štětec, kartač Millerighe, rukavice atd.

Penetrace: CRILUX nebo NEOFIX firmy Oikos

Podkladní nátěr: FONDO MURALES nebo ULTRASATEN OPACO firmy Oikos

Aplikační teplota: +10°C ÷ + 36°C ( při relativní vlhkosti nepřevyšující 80%)

Doba schnutí na dotek: 1 h ( při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřevyšující 75%)

Celková doba schnutí: 7 dní ( při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřevyšující 75%)

Čištění nářadí: vodou

#### **Technické údaje výrobku**

Složení: akrylátové kopolymery ve vodní disperzi, speciální efektové pigmenty, vybraná plniva a přísady pro usnadnění aplikace

Specifická hmotnost: 0,9 kg/l + / - 3%

pH: 6 - 7

Viskozita: 10 000 - 15 000 CPS Brookfield (RVT 20 ot/min. při 25°C)

Teplota skladování: +2°C ÷ +36°C. Chraňte před mrazem.

Reakce na oheň: negativní, pokud je nanesen na nehořlavý podklad vodouředitelný materiál o síle vrstvy nižší než 0,6mm.

Paropropustnost Sd: vysoká Sd 0,008 m ( UNI EN ISO 7783-2:2001)

Omyvatelnost: třída 3 ( UNI EN ISO 11998:2003 )

Emisní limity pro těkavé organické sloučeniny (VOC) dle nařízení 2004/42/CE: třída A/1 ;

VOC: 40 g/l (max); limit I (od 1.1.2007): 300 g/l, limit II

(od 1.1.2010):200 g/l

Barva: odstíny dle vzorkovnice

Balení: 1 L - 4 L

#### **Toxikologické údaje**

Výrobek neobsahuje žádné škodlivé látky, pigmenty nebo složky obsahující těžké kovy jako chrom a olovo. Neobsahuje těkavá organická rozpouštědla, aromatické uhlovodíky nebo chloridy. Nehrozí nebezpečná polymerizace. Doporučena je běžná opatrnost pro manipulaci s vodou ředitelnými barvami. Pro skladování, manipulaci a transport výrobku není zapotřebí žádných speciálních opatření.

Nadoby, zbytky, eventuálně rozlity materiál by měl být vyčištěn pomocí inertních absorpčních materiálů jako je písek, zemina atd. Dale postupujte dle místních a

narodních platných předpisů. Přeprava musí být prováděna dle mezinárodních dohod.

*Firma Oikos s.r.l. garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Oikos nenesе žádnou zodpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku. Není možné, aby Oikos prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, zda je vybraný výrobek vhodný pro individuální použití.*